



Ehtne plast aastast 1967

KLAASTEKSTOLIIT (FR4 HGW 2372,1)

Klaaskiudlaminaadis on ühendatud suurepäraseid elektrilised eriomadused ja mehaaniline tugevus. Mõõtude hea püsivus ka kõrgetel temperatuuridel ja väga vähene vee imendumine tagavad materjalile ulatusliku kasutusala. Materjal sisaldab nii klaaskiudkudet kui ka epoksüvaiku. Paksused 0,1 – 80 mm.

OMADUSED

- Erikaal 1,7 – 2,0 g/m³
- Temperatuurindeks 130
- Vee imendumine 3 mm plaadil 22 mg
- Tulekindlusklass FV0

KASUTUSVÕIMALUSED

- Ehitus- ja isolatsioonimaterjalina elektritööstuses