



Ehtne plast aastast 1967

PABERBAKELIIT (HP 2061 DIN 7735)

Paberbakeliidid valmistatakse õhukeste paberikihtide lamineerimisel fenoolvaikudega, mille järel detail pressitakse tugeva surve all sobivasse vormi. Bakeliidid on termoreaktiivplastid ning neid ei saa tagantjärele töödelda soojuse ega surve abil.

OMADUSED

- Erikaal 1,3 – 1,4 g/m³
- Maks. Temperatuur 120 °C
- Vee imendumine 3 mm tugevuse juures 550 mg
- Vähene soojuspaisumine
- Head elektrit isoleerivad omadused

KASUTUSVÕIMALUSED

- Isolatsiooniplaadid
- Madalpingerakendustele
- Kõrgepingerakendustele