



**Ehtne plast aastast 1967**

### **TRÜKKPLAADILAMINAAT, vaskpind (FR4)**

Vaskpinnaga epoksüklaaskiudlaminaat. Kasutatakse trükkplaadi kaartide valmistamiseks. Vaskpinna paksus on 18 – 105 µm. Vaskpind võib olla ühel või mõlemal poolel. Plaadi paksus on 0,8 – 2,4 mm.

#### **OMADUSED**

- Erikaal  $1,6 \pm 0,30 \text{ kg/dm}^3$
- Temperatuurindeks 130
- Tulekindlusklass V0

#### **KASUTUSVÕIMALUSED**

- Trükkplaadi kaartide valmistamine